



## Specialty Polymer Coatings, Inc

HEAD OFFICE: #104-2052G-62<sup>ND</sup> AVENUE, Langley, B.C., CANADA V3A8R4 Tel: (604) 514-9711 Fax: (604) 514-9722  
U.S.A SALES OFFICE P.O. Box 640202, Kenner Branch, New Orleans, LA 70064 USA Tel: (504) 469-0661 Fax: (504) 4690-0661  
U.S.A Head OFFICE: 6202 Brookdale Road, League City, TX 77873 USA Tel: (713) 248-3951 Fax: (281) 332-6948

**5 Macleay Avenue , Wahroonga , Sydney , NSW 2076**  
**Telephone : +61294875027 Facsimile +61294898603**

### SP-2888<sup>®</sup> R.G. 刷涂级 固化时间表

基材表面温度 °C	干硬固化时间 (干膜厚 0.5mm, 按 ASTM D-1640 标准测试)
90	2.5min
80	3min
70	5min
60	9min
50	37min
40	1hr.20min
30	1hr.45min
20	5hrs.40min
10	16hrs.

材料温度: 基料和固化剂温度 25°C

注意: 以上信息仅作为应用的指导。以上测试结果是在实验室受控条件下进行的, 由于辐射散热以及风的冷却作用的原因, 现场测试结果会有变化。



Specialty Polymer Coatings, Inc

日期: 2003年6月2日